

致金兄弟实业（香港）有限公司

## 产品说明书

产品名称：HIGH FLAT XE-14

生产商地址：GIFU SHELLAC MFG. CO., LTD.

1-27, Nishimafu-cho, kano, Gifu 500-8618 Japan

## 1. 范围

此说明书仅适用于上述提及的产品(以下以“产品”替代),由 GIFU SHELLAC MANUFACURING CO.,LTD 提供给金兄弟实业（香港）有限公司使用。

## 2. 产品规格

表一

项目/产品名称	HIGH FLAT XE-14	测试方法
颜色及外观	乳白色分散体	3.2
非挥发性物质(%)	13.0±0.3	3.3

修订日期				接受日期	
版本		修订人		接受签字*	

\*接受日期以及签字将由金兄弟实业（香港）有限公司填写

## 3. 测试方法

## 3.1 取样测试法

样品根据 JIS K 5600-1-2 第二部分的方法测试（测试方法用于涂料）

批次定义：JIS K 5600-1-2 3.1

样品编号：JIS K 5600-1-2 6.1

样品数量：JIS K 5600-1-2 6.1

样品测试：JIS K 5600-1-2 6.4.2.2

## 3.2 颜色及外观

10 克的样品放置直径为 15mm 无色透明的玻璃测试管中，在日光下从管外部观察样品的颜色以及外观。

## 3.3 非挥发性物质

非挥发性物质的含量是通过 JIS K 5600-1-2,7 的方法测试

样品数量：2 g

温 度：105 °C

加热时间：3 小时

## 4. 产品使用及储存的说明和指导

4.1: 见附件“操作手册”

4.2 使用产品时，穿戴合适的防护工具，如防护眼镜，防护罩，防毒面具等，从而避免吸入和接触有毒气体和物质

4.3 使用相关设备操作，确保充分的挥发（如使用排风扇），若这些方法仍不能使得颗粒或溶剂含量低于限定值，则需佩戴相关的防护呼吸设备。

4.4 请将操作设备及组件与地线连接从而消除静电

4.5 保持产品远离火源，该产品为易燃品

4.6 请根据当地的法律和法规使用该产品

## 5. 保证

5.1 我们根据产品规格表 1 的相关数据来保证质量。我们将和客户讨论由标准规格引起的问题。我们仅在适当的时候对客户的储存和使用负责。

5.2 保用期为半年，从生产日开始计算，为避免质量的损坏，必须在室内储存，温度在 0 到 35 度左右，避免直接日照。

5.3 我们对不适当的储存和使用引起的任何问题不负任何责任。

## 6 联系地址

客户部/联系电话、传真	
代理商联系电话、传真	
生厂商联系电话、传真	GIFU SHELLAC MFG. CO., LTD. +81-58-272-0341 (direct)      +81-58-274-0831 (rep.) +81-58-274-2637 (direct)      +81-58-272-0704 (rep.)

## 操作手册

### 1 使用之前搅拌产品

在储存过程中会产生固体的沉淀物，该产品偶尔特别是在冬天会体现触变性，在使用之前进行摇晃来搅拌产品。

### 2 使用之前过滤产品

储存过程中可能形成粘附的颗粒而造成表明粗糙的问题，在使用之前用 60-100 目的筛网过滤该产品。

### 3. 产品开封之后，请尽快使用

产品一经开封，请尽快使用，虽然产品被密封在罐中，但开封的空间更容易引起颗粒的粘合。故最好一次性用完。

### 4. 注意溶剂的组份

若该产品与其他不同类型的溶剂混合，可能会出现颗粒的粘合，沉淀或漂浮。使用之前必须要充分的测试及观察。

### 5. 远离热源

在 0℃~35℃ 的条件下储存该产品。在相对稳定的温度下储存该产品最好。变化的温度可能引起颗粒的粘合。避免产品直接日照。注意在涂料生产过程中热量的产生，如高速搅拌。